

Peinture suédoise

70 gr de farine

10 cl d'eau

Portez ce mélange à ébullition

Complétez avec 70 cl d'eau

Pigment 200 gr max.

20 gr de sulfate de fer

Faire chauffer 15 minutes

Ajoutez

10 cl d'huile de lin

Cuire $\frac{1}{4}$ d'heure

Ajoutez 1 cl de savon noir